

İKSAKÜR RW

Beton Yüzeyi Kür Maddesi

TANIMI:

İKSAKÜR-RW polimer esaslı, bir su emülsiyonudur. Yanıcı ve zehirli olmayıp, betona zarar vermez.

STANDARDLAR:

TS 10966 Standardlarına uygundur.
ASTM C 309 Tip I Sınıf A

Bayındırlık Poz.No:04.613/1-F

KULLANIM ALANLARI:

İKSAKÜR-RW, taze beton yüzeyinde ince bir koruyucu katman oluşumu ile su kaybını önleyerek erken kurumanın neden olabileceği rötre çatlaklarına, mukavemetlerdeki düşmelere ve dona karşı dayanım azalması gibi olaylara engel olur. Havaalanları ve saha betonlarında, beton yol uygulamalarında, kanal ve kanalet betonlarında kullanılır.

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZAJ:

İKSAKÜR-RW, kullanıma hazırdır. Taze beton yüzeyi matlaştıktan sonra (hava sıcaklığına göre yaklaşık 1/2 ila 1 saat) İKSAKÜR RW ince bir tabaka halinde beton yüzeyine püskürtülür. Püskürtme işlemi bir pülverizasyon makinası ile yapılabilir. Uygulamadan sonra püskürtme başlığı ve aletler sıcak su ile temizlenmelidir. İKSAKÜR RW, tatbik edilen yüzey ilk üç saat yağmura maruz kalmamalıdır. Taze betonun içine işleyerek, tabaka oluşturmaz; yüzeyden soyulmaz ve tozuzmaz. Kürlenmiş yüzeylerde çimento ve reçine esaslı her türlü uygulamalar yapılabilir.

SARFIYAT:

Uygulanan yüzeyin konumu, pürüzlü oluşu, hava sıcaklığı ve nemi kullanım miktarını etkiler. Yatay ve pürüzlü yüzeylerde sarfiyat artar.. Buna göre ortalama kullanım miktarı yaklaşık 150 – 250 gr/m² 'dir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER ve TEKNİK VERİLER:

Kimyasal Yapı	:Polimer emülsiyon
Renk	:Beyaz renkli sıvı
Yoğunluk	: 1,02±0.02 Kg/L
pH	:7.0±0.5
Klorür	: Yok

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Depolama ömrü açılmaksızın 1 yıldır. Dondan korunmalı ve yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır.

AMBALAJ:

30 kg'lık plastik bidonlarda ve 200 kg'lık varillerde veya dökme

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

İKSAKÜR RW, nötral bir sıvıdır. Yapısında insan ve çevre sağlığına zararlı maddeler yoktur. Uygulama esnasında uygun koruyucu elbise, eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Ürünün cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalı, yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

İKSAKÜR RW ürünümüz TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kontrolünde üretilmiştir.

Sertifika No: 12 300 0334/01

Bu ürünümüzle ilgili verilen bilgiler elimizdeki en son verileri ve genel tavsiyelerimizi ifade etmektedir. Bu detaylar, yasal taahhüt olarak algılanmamalı ve her uygulama için ayrıca incelenerek teyit edilmelidir.